

Datum 2024.04.23
Sprache Deutsch
SDS 950331



Zusammenfassung

REGI-RED_e-CO2 basiert auf sekundär IPA und hat einen ca. 75 % geringeren CO2-Fußabdruck als primär IPA. Das Flussmittel ist für das Wellenlöten und basiert auf organischen Säuren.

Flussmittel	REGI-RED e-CO2
PROZESS	
No-Clean Prozess	9
Nachreinigung	8

INDUSTRIEANWENDUNGEN	
Standerlektronik	8
Industrieelektronik	9
High Tech Elektronik (Automotive)	9

PROZESSTAUGLICHKEIT	
Schaumfluxer	8
Düsenstrühfluxer	9
Moderate Vorheizung	7
Kurze Wellenkontaktzeit	9
Bleifreier Prozess - Luft	9
N2 Prozess - Teilbegasung	9
N2 Prozess - Volltunnelanlage	8
Reduziert offene Lötstellen	9
Reduziert Lotkugeln	8
Reduziert Brückenbildung	9
Fördert Kapillarwirkung	9
Verbessert Durchstieg	9
Optisch saubere Leiterkarten	8
Optisch saubere Leiterkarten unter N2	9
Glänzende Lötstellen	8
Kompatibel mit Incircuit-Test (ICCT)	9
Kompatibel mit Überzugslacken	9

Inhalt	
Speziell für diese Anwendung entwickelt	9 - 10
Generell für diese Anwendung qualifiziert	7 - 8
Generell anwendbar, aber nicht die beste Wahl	5 - 6
Generell nicht für diese Anwendung nutzbar	3 - 4
Falsche Auswahl	1 - 2

KLASSIFIZIERUNG	
DIN EN ISO 9454-1: 2016	2122
IPC-J-STD-004-A: 2004	ORL0

EIGENSCHAFTEN		
Dichte	@20°C [kg/dm³]	0.84
Feststoffanteil	[% w/w]	3.5
Säurezahl	[mg KOH/g]	34
Wassergehalt	[% w/w]	0
Lösungsmittelanteil	[% w/w]	Remainder
Filmbildner		Organic
Farbe		Colorless
Geruch		Alcoholic
Flammpunkt COC	[°C]	None
Verdünner		425-00

TESTBERICHT(E)		
COC - Qualitätszertifikate		None
Anwendungshinweise		EN/DE
Kupferspiegel	IPC-TM-650 2.3.32	-
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.33	[Silberchromat] -
Halogenide	IPC-TM-650 2.3.35.1	[Fluoride] -
Kupferkorrosion	IPC-TM-650 2.6.15	-
SIR	IPC-TM-650 2.6.3.3	-
ECM	IPC-TM-650 2.6.14.1	-

VERPACKUNG UND LAGERUNG		
Kanister	(HDPE) [liter]	10
Faß	(HDPE) [liter]	200
Mindesthaltbarkeit (Monate)	20-25 °C	-

Überprüfen Sie die Verträglichkeit nach jedem Prozesswechsel.
 Chemisches Industrieprodukt
 Wir verweisen auf das zugehörige Sicherheitsdatenblatt.

Disclaimer: (D)

Vorstehende Angaben sollen nach bestem Wissen beraten. Die angegebenen Messwerte beruhen auf eigenen Messwerten, stellen aber keine Zusicherung von Eigenschaften dar und sind keine Lieferspezifikationen. Eine Verbindlichkeit kann jedoch wegen der Vielseitigkeit der Materialien, der Anwendungen, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, von Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG nicht übernommen werden.